

FONDO FUERTE



DESCRIPCIÓN

FONDOFUERTE PEGAFUERTE® es un recubrimiento primario de color blanco mate elaborado a base de resinas vinil acrílicas con resistencia a la alcalinidad, y al exterior.

APLICACIONES

Elaborado para recubrir la superficie y pequeños espacios de superficies rugosas, que no hayan sido pintadas con anterioridad. Como sería Block, enjarre o aplanados rugosos para posteriormente aplicar una pintura de acabado.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Los materiales de construcción deben de estar completamente fraguados y completamente secos. Tomar en cuenta que la superficie en donde se va aplicar deberá estar limpia, totalmente libre de polvo, materias extrañas y grasas.

INSTRUCCIONES

Mezcle bien el contenido del contenido del envase antes y después de diluir. Se recomienda usar brocha para ser aplicado ya que de esta manera es más fácil cubrir los poros y pequeñas cavidades de la superficie donde se aplique. Puede utilizar pistolas de aire o rodillo. Diluya agregando agua limpia, la proporción depende de la porosidad de la superficie y del método de aplicación empleado generalmente de un 10 a 15 % es suficiente para la aplicación con brocha de pelo; en aplicación con rodillo o pistola de aire se diluye de un 20 a 25 %.

RECOMENDACIONES

No mezcle Fondofuerte® con otras pinturas.

No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación

No aplique Fondofuerte en Días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.

Antes de aplicar el producto solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.

Lave brocha y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

El área de trabajo debe de estar bien ventilada y No se deje al alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

CUBETA 19 Lts.

COLORES

BLANCO

RENDIMIENTO

Cubeta de 19 Lts. 70 m² aproximadamente

DATOS GENERALES	
PRESENTACION	CUBETA 19 Lts.
TIEMPO DE ALMACENAJE	12 Meses
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	acuerdo a las condiciones del clima
ELOGACION	600 - 700 %
COLORER	BLANCO
RENDIMIENTO	dependiendo de la superficie donde se
DENSIDAD (gr/ml)	1.29 - 1.32 Kg/L
VISCOSIDAD	105 U. Krebs
SOLIDOS (%Peso)	55.0 - 57.0 %



FICHA TÉCNICA



FONDO FUERTE

GARANTÍA

Este producto está fabricado con materias primas de la más alta calidad, y cumple con los estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel nacional. Sin embargo existen muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, como la habilidad del instalador, condiciones climatológicas, pureza del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el producto presenta defecto, nuestra responsabilidad se limitara al reemplazo de una cantidad igual. El fabricante no se asume como responsable de cualquier daño consecuente o subsecuente. El plazo para su reclamación por defectos de fabricación será de un año, contados a partir de la fecha de su compra. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, directamente con el distribuidor o con el fabricante."



Elaborado por PEGAFUERTE
Guadalajara, Jalisco. Tel. 33 12 08 67 77
contacto@pegafuerte.com
Tel. 3312086777 / 3322778547
fernando.lopez7@hotmail.com