

IMPERFUERTE



DESCRIPCIÓN

IMPERFUERTE® es un impermeabilizante de color blanco o rojo oxidado elaborado a base de resinas acrílicas con resistencia a la alcalinidad, y al exterior.

APLICACIONES

Elaborado para sellar grietas y pequeños espacios de superficies rugosas, que no hayan sido impermeabilizado con anterioridad.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Tomar en cuenta que la superficie en donde se va aplicar deberá estar limpia, totalmente libre de polvo, materias extrañas y grasas.

INSTRUCCIONES

Mezcle bien el contenido del contenido del envase antes de aplicar. Se recomienda usar brocha para ser aplicado ya que de esta manera es más fácil rellenar los grietas y pequeñas cavidades de la superficie donde se aplicara el producto. con rodillo.

RECOMENDACIONES

No aplique imperfuerte® en Días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C. Antes de aplicar el producto solucione problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas. Lave brocha y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos. El área de trabajo debe de estar bien ventilada y No se deje al alcance de los niños.

 **GRAN RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS**

 **REDUCE LA TEMPERATURA INTERIOR**

 **ALTA REFLECTIVIDAD**

 **TERMICO**



PRESENTACIÓN

CUBETA 19 Lts.

COLORES

BLANCO / ROJO OXIDO

RENDIMIENTO

Por cubeta de 19 Lts. 20 m2 aproximadamente.

| DATOS GENERALES | |
|---------------------------|--|
| PRESENTACION | CUBETA 19 Lts. |
| TIEMPO DE ALMACENAJE | 12 Meses |
| TIEMPO DE SECADO AL TACTO | De 2 a 3 Hrs. Aproximadamente de acuerdo a las condiciones del clima |
| ELOGACION | 600 - 700 % |
| COLORES | Blanco / Rojo oxidado |
| RENDIMIENTO | 1 metro por litro |
| DENSIDAD (gr/ml) | 1.09 - 1.18 Kg/L |
| VISCOSIDAD | 105 U. Krebs |
| SOLIDOS (%Peso) | 50.00% |



IMPERFUERTE

GARANTÍA

Este producto está fabricado con materias primas de la más alta calidad, y cumple con los estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel nacional. Sin embargo existen muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, como la habilidad del instalador, condiciones climatológicas, pureza del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el producto presenta defecto, nuestra responsabilidad se limitara al reemplazo de una cantidad igual. El fabricante no se asume como responsable de cualquier daño consecuente o subsecuente. El plazo para su reclamación por defectos de fabricación será de un año, contados a partir de la fecha de su compra. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, directamente con el distribuidor o con el fabricante. "