

## PISO SOBRE PISO



UN PRODUCTO MAS DE CALIDAD PEGAFUERTE

### DESCRIPCIÓN

PEGA PISO SOBRE PISO Es un adhesivo a base de cemento Portland de alta calidad. Ofrece una excelente adherencia en la instalación de casi cualquier tipo de loseta sobre otra que ya se encuentra instalada en interiores y exteriores.

### VENTAJAS

Este producto está mejorado con materias primas de alta calidad que brindan una excelente adhesividad, es un producto especial para instalar recubrimientos de losetas de nula y baja absorción. de agua, ofrece un muy buen tiempo de trabajabilidad. Deberá de agregar agua limpia y sin contaminantes antes de preparar la mezcla y de esta manera ya estará listo para su uso.

### PREPARACIÓN

Para su preparación deberá agregar de 4 a 5 litros de agua limpia y sin contaminantes por cada saco y deberá de mezclar enérgicamente para poder lograr una pasta adecuada y de forma uniforme para que le permita poder trabajar de forma adecuada. Deberá dejar reposar la mezcla de 7 a 9 minutos. Deberá Volver a mezclar sin agregar nuevamente más agua, De esta manera el producto queda listo para poder aplicarlo.

### APLICACIÓN

Primero debe de cerciorarse que la superficie a cubrir este limpia, libre de aceite, polvo, pintura, algún tipo de grasa o contaminantes que afecten la adecuada adherencia de este producto. Deberá aplicar el producto PEGA PISO SOBRE PISO use la parte plana de una llana, para cubrir la superficie a instalar "No deberá ser mayor a 1 m<sup>2</sup>". Enseguida deberá de usar la parte dentada de la llana, para que raye con una profundidad que sea de acuerdo al tipo de loseta que se va a instalar. No ajustar o desplazar las losetas instaladas después de 15 minutos de haber sido instalada la pieza.

### USOS

Es un producto excelente para la instalación de varios tipos de losetas cerámicas, mármol, cantera, azulejos, pisos cerámicos, fachaletas y piedra laja. Este producto está diseñado para pisos porcelánicos de uso residencial en interiores y exteriores.

### PRESENTACIÓN

SACO DE 20 Kg.

### COLORES

BLANCO

### RENDIMIENTO

Por saco de 20kg. 2 a 3 m<sup>2</sup> en un espesor de 5 mm aproximadamente



## PISO SOBRE PISO

### CURADO

Para obtener un buen curado deberá de pasar mínimo de 24 a 48 horas, dependerá de la temperatura del ambiente. Para aplicar el emboquillado se deberá hacerse después de 48 horas para obtener el resultado adecuado.

### RECOMENDACIONES

No se deberá usar este producto para superficies como plásticos, vinil, madera y metal. Tóme muy en cuenta si las superficies donde lo aplicara están calientes y las corrientes de aire presentes, Si es el caso éstas acelerarán el proceso de fraguado y afectara de manera importante el tiempo abierto de trabajo que le ofrece. No deberá aplicar capas mayores a unos 2 cm, Si es este el caso deberá nivelar primero con un firme de cemento y arena. No se deberá aplicar este producto si la temperatura ambiente es menor a 4°C ya que éste no fraguará. De igual forma si la temperatura ambiente supera los 34°C y el porcentaje de humedad existente es menor a un 50%, deberá hidratar muy ligeramente los firmes y los muros, de esta manera aprovechará mejor el tiempo abierto que este producto le dará. Se recomienda utilizar llanas de dientes cuadrados para un mejor trabajo y resultado, se recomienda una de 6 mm o mayor si lo que va a instalar son losetas mayores a 60 X 60 cm. Se recomienda mantener este producto en un lugar seco, bajo techo y que evite estar expuesto a la humedad o intemperie. Se recomienda que este producto se use a más tardar 6 mese de su fecha de elaboración. No se recomienda el inhalar el polvo de este producto. Se recomienda el uso de una mascarilla para preparar este producto.

### GARANTÍA

Este producto está fabricado con materias primas de la más alta calidad, y cumple con los estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel nacional. Sin embargo existen muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, como la habilidad del instalador, condiciones climatológicas, pureza del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el producto presenta defecto, nuestra responsabilidad se limitara al reemplazo de una cantidad igual. El fabricante no se asume como responsable de cualquier daño consecuente o subsecuente. El plazo para su reclamación por defectos de fabricación será de un año, contados a partir de la fecha de su compra. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, directamente con el distribuidor o con el fabricante. "

#### DATOS GENERALES

PRESENTACION	SACO 20 KG.
RENDIMIENTO PROMEDIO	2 a 3 m2 por bulto de 20 kg.
DISPONIBLE	COLOR BLANCO
TIEMPO DE ALMACENAJE	6 MESES
PROPORCION DE MEZCLA	DE 4 A 5 Litros de agua por bulto de 20 Kg.
TIEMPO DE SECADO	30 minutos aproximadamente



Elaborado por PEGAFUERTE  
Guadalajara, Jalisco. Tel. 33 12 08 67 77  
[contacto@pegafuerte.com](mailto:contacto@pegafuerte.com)  
Tel. 3312086777 / 3322778547  
[fernando.lopez7@hotmail.com](mailto:fernando.lopez7@hotmail.com)