

## PEGA TODO



### DESCRIPCIÓN

PEGA TODO PEGAFUERTE<sup>®</sup> Es un adhesivo modificado de granulometría controlada de tamaño medio, mejorado con aditivos y polímeros especiales que brindan una gran adherencia, trabajabilidad y excelente tiempo abierto ideal para todo tipo de recubrimientos cerámicos de baja o nula absorción de agua, porcelanatos e instalaciones.

Sustrato recomendado: En piso ya existente residencial o de tráfico medio, paneles de yeso o cemento previamente sellados, superficie cemento pulido.

### AGUA DE MEZCLADO

Use de 4.5 a 5.5 Lts. De agua potable, no salitrosa y templada por bulto de 20 Kg. De adhesivo PEGA TODO PEGAFUERTE<sup>®</sup>.

### TIEMPO DISPONIBLE PARA PEGAR LOSETAS

En instalaciones interiores PEGATODO PEGAFUERTE<sup>®</sup> te puede dar 20min. de tiempo abierto el cual disminuye al aumentar la temperatura y/o absorción de sustrato. Advertencia: En exteriores este tiempo es menor que en interiores.

### RENDIMIENTO

Un bulto de 20 Kg. De PEGATODO PEGAFUERTE<sup>®</sup> rinde de 2 a 3 m<sup>2</sup> dependiendo del sustrato, del tamaño y características de los revestimientos, del tipo de llana, así como de las prácticas de aplicación y del instalador.

### EMBOQUILLADO

Al terminar la colocación de los revestimientos evite el tráfico sobre ellos y espere 24 horas para emboquillar. En condiciones de clima frío espere hasta que el adhesivo es totalmente fraguado.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y libre de polvo, grasas y cualquier otro agente químico que no permita la adherencia de las piezas a instalar.

### MEZCLADO

En un recipiente limpio vierta la cantidad especificada de agua potable por bulto de adhesivo. Agregue el adhesivo al agua mientras mezcla lentamente, hasta obtener una pasta homogénea de consistencia suave y cremosa. No mezcle a más de 300 rpm si lo hace con medios mecánicos.

Deje reposar la mezcla 10 minutos, vuelva a mezclar antes de usarla y no le agregue nada más. Revuelva ocasionalmente durante la aplicación. La mezcla tiene una vida útil de una hora a partir de su preparación, dependiendo de la temperatura..

### PRESENTACIÓN

SACO DE 20 Kg.

### COLORES

BLANCO / GRIS

### RENDIMIENTO

Por saco de 20kg. 2 a 4 m<sup>2</sup> en un espesor de 5 mm aproximadamente



# FICHA TÉCNICA



## PEGA TODO

### APLICACIÓN

Aplique la pasta con la llana dentada indicada por el fabricante de los revestimientos o en su defecto use como base la tabla de llanas recomendadas.

Extienda la pasta con el lado plano de la llana indicada a 45°  
NOTA: Para la aplicación de porcelanatos, mármol, piso sobre piso, cantera y fachaletas se recomienda el ADITIVO PEGAFUERTE® ver instrucciones en el adhesivo para el mezclado. Coloque los revestimientos presionándolos con firmeza y con movimientos semicirculares. Golpee la superficie de los revestimientos con un martillo de hule hasta que el adhesivo entre el sustrato y los revestimientos formen una capa de 3 a 5 mm. De espesor y después limpie con un trapo húmedo las piezas instaladas para eliminar los residuos de adhesivo. Si se forma una película seca sobre la pasta distribuida pénela de nuevo con la llana dentada. Si estuviera demasiado seca, quítela y aplique mezcla nuevamente. Asegúrese que el adhesivo cubra como mínimo el 85 % de la cara de las piezas cuando van en interiores y el 100% en áreas exteriores.

Evite mojar la instalación mientras el adhesivo aplicado este fresco todavía.

Es necesario incluir juntas flexibles en la instalación para amortiguar la dilatación de los revestimientos. Limpie perfectamente las herramientas usadas y lávese las manos al finalizar la aplicación

### JUNTAS DE EXPANSIÓN

No cubra las juntas de expansión, de control o juntas frías del sustrato (Pisos o muros). Estos deben rellenarse con un material flexible para amortiguar las contracciones y expansiones del sustrato.

### TIEMPO DE ALMACENAJE

Hasta 8 meses si se conserva bajo techo, en su empaque original, cerrado y protegido contra la humedad.

**NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

### ADVERTENCIA

Al agregarle agua a este producto se forma una mezcla alcalina por lo que es importante usar guantes de hule y lentes de protección para evitar el contacto con piel y los ojos respectivamente. En caso de contacto con la piel o después de usarlo lávese con agua corriente. En caso de contacto con los ojos lávese de inmediato con agua corriente por mínimo 15 minutos y después consulte a su médico. Para evitar la respiración del polvo use una mascarilla apropiada.



### GARANTÍA

Este producto está fabricado con materias primas de la más alta calidad, y cumple con los estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel nacional. Sin embargo existen muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, como la habilidad del instalador, condiciones climatológicas, pureza del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el producto presenta defecto, nuestra responsabilidad se limitara al reemplazo de una cantidad igual. El fabricante no se asume como responsable de cualquier daño consecuente o subsecuente. El plazo para su reclamación por defectos de fabricación será de un año, contados a partir de la fecha de su compra. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, directamente con el distribuidor o con el fabricante."



DATOS GENERALES	
PRESENTACION	Saco 20 Kg.
TIEMPO DE ALMACENAJE	8 Meses
TIEMPO DE SECADO	30 minutos aproximadamente
TIPO	Polvo
COLOR	Gris / Blanco
DURACION DE LA MEZCLA	1 hora apartir de su preparación
RENDIMIENTO	De 2 a 3 m2 aproximadamente
TIEMPO ABIERTO	20 min.



Elaborado por PEGAFUERTE  
Guadalajara, Jalisco. Tel. 33 12 08 67 77  
[contacto@pegafuerte.com](mailto:contacto@pegafuerte.com)  
Tel. 3312086777 / 3322778547  
[fernando.lopez7@hotmail.com](mailto:fernando.lopez7@hotmail.com)